



บริษัท เอ็มอาร์จีเอ (ประเทศไทย) จำกัด MRGA (THAILAND) CO.,LTD.

455/83 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2125-7812,0-2077-4156 แฟกซ์ 0-2121-7497 LineID: @mrga

www.mrga.co.th Email : mrgaco.thailand@gmail.com

FILLER ROD

TECHNICAL DATA SHEET

| Specification | | |
|-------------------------------------|--|-------------|
| Polyethylene Foam | 25 kgs. | Test Method |
| Water absorption การดูดซึมน้ำ | 0 g/cm ² (กรัม/ตร.ซม.) | JIS K 6767 |
| Compressive stress ความต้านแรงกด | | ISO 7214 |
| - at 10% deformation ระยะยุบตัว | 1.1 N/cm ² (นิวตัน/ตร.ซม.) | |
| - at 25% deformation ระยะยุบตัว | 2.6 N/cm ² (นิวตัน/ตร.ซม.) | |
| - at 50% deformation ระยะยุบตัว | 7.7 N/cm ² (นิวตัน/ตร.ซม.) | |
| Elongation at break ความยืดเมื่อขาด | 82% | JIS K 6767 |
| Tensile strength ความต้านแรงดึง | 3.46 kgf/cm ² (กก.แรง/ตร.ซม.) | JIS K 6767 |
| Tear strength ความต้านแรงฉีก | 2.69 kgf/cm ² (กก.แรง/ซม.) | JIS K 6767 |

Property

Polyethylene Foam (closed cell 100%)

Working Temperature -80% to +70 celsius

Do not react with chemical คงทนต่อสารเคมี

Non toxic ไม่เป็นพิษและก่อมลภาวะ

Light weight and Easy Installation น้ำหนักเบาติดตั้งง่าย

